



**ЗАВОД
ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ**

Акционерное Общество
«ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ»
Сосновая ул., д. 27, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия
628401; тел./факс(3462) 22-87-43, 22-87-33
ОКПО 01284407, ОКВЭД 26.61; 26.63, ОГРН 1028600588334, ИНН/КПП 8602061069/860201001

**ТРЕБОВАНИЯ К ЩЕБНЮ ФРАКЦИИ 5-20
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ**

Удельный вес	2,6-2,9 г/с м ³
Объемный вес	1,28-1,45 г/см ³
Зерновой состав	По ГОСТ 8267-93
Группа щебня по форме зерен	II
Марка по дробимости	M 1200-1400
Содержание пылевидных и глинистых частиц	Для изверженных и метаморфических- 1 %. Для осадочных- 2%
Содержание глины в комках	Не более 0,25%
Содержание зерен слабых пород	Не более 5%
Морозостойкость	F300
Удельная эффективность естественных радионуклидов	Аэфф до 370 Бк/кг



**ЗАВОД
ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ**

Акционерное Общество
«ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ»
Сосновая ул., д. 27, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия
628401; тел./факс(3462) 22-87-43, 22-87-33
ОКПО 01284407, ОКВЭД 26.61; 26.63, ОГРН 1028600588334, ИНН/КПП 8602061069/860201001

**ТРЕБОВАНИЯ К ЩЕБНЮ ФРАКЦИИ 20-40
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ**

Удельный вес	2,6-2,9 г/с м ³
Объемный вес	1,28-1,45 г/см ³
Зерновой состав	По ГОСТ 8267-93
Группа щебня по форме зерен	II-III
Марка по дробимости	M 1200-1400
Содержание пылевидных и глинистых частиц	Для изверженных и метаморфических- 1 %. Для осадочных- 2%
Содержание глины в комках	Не более 0,25%
Содержание зерен слабых пород	Не более 5%
Морозостойкость	F300
Удельная эффективность естественных радионуклидов	Аэфф до 370 Бк/кг